

## **O'Z-O'ZINI DAVOLOVCHI BETONLARDA BAKTERIYALARING MIKROKAPSULLALARINI KIRITISH USULLARI**

Musurmonov Abror Alisherovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Biologiya yo'nalishi talabasi

Email: usmonovkamol0@gmail.com

### **Annotatsiya**

Beton yoriqlar binoning strukturaviy konstruksiyaga zarar yetkazmasligi va muddatni uzaytirish uchun zudlik bilan ta'mirlanishi kerak. Biologik o'z-o'zini davolovchi beton bu yog'ingarchilik paytida mikrobial aktivlik asosida qo'zg'atilgan kaltsiy karbonatning biokimyoiy reaksiyasini o'z ichiga olgan muqobil texnologiya sanaladi. Ushbu tadqiqot sporalarini inkapsulatsiyalashning eng mos usulini aniqladi. Beton aralashtirish va qotib qolish davrida Bacillus sphaericus bakteriya turining sporalarini himoya qilish uchun natriy alginat bilan aralashtiriladi. Ushbu texnika turli usullarda (ekstruziya, buzadigan amallar bilan quritish va muzlatish) natriy alginat bilan bakteriya sporalarini kapsulalash uchun foydalaniлади. Muzlatib quritish jarayon bakterial sporalarning eng yuqori omon qolish darajasini (100%) ta'minladi, shu bilan birga uzoq va qisqa vaqtarda quritilgan jarayonlarda spora omon qolish daroji mos ravishda 93,8% va 79,9% ni tashkil etdi. Aralashmani tekshirish uchun ohak bilan aralashtirilgandan keyin mikrokapsullangan sporalarning hayotiyligi, parchalangan karbamid tahlili olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, muzlatilib quritilgan sporlar ham eng yuqori darajani ko'rsatdi. Shunday qilib, muzlatilib quritilgan sporlar bilan aralashtirilgan betonning o'z-o'zini davolash ko'rsatkichi baholandi. Natijalar ohak namunalarida kuzatilgan yoriqlarni davolash nisbati muzlatilib quritilgan mikrokapsullangan sporlar bilan bakteriyalar bo'limganlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, muzlatilib quritish o'z-o'zini davolash beton texnologiyasida mikrokapsulyatsiya usuli sifatida yuqori salohiyatga egaligini ko'rsatdi.

**Kalit so'zlar:** Bio-mineralizatsiya, mikrokapsulyatsiya, muzlatib-quritish, ohak. Beton yuqori bosimga mustahkamlik, chidamlilik, iqtisodiy samaradorlik, dizayn moslashuvga ega bo'lganligi sabab dunyoda eng ko'p miqdorda va

turli qurilish sohalarida qo'llaniladigan qurilish materialidir. Shunga qaramay yog'inga chidamlilik , betondan qurilgan konstruktsiyalarning mustahkamligiga ta'sir qiluvchi asosiy muammolardan biri. Yoriqlar ning shakllanishi qurilish binosining qulashiga olib kelishi mumkin va shuning uchun beton konstruktsiyadagi yoriqlarni ta'mirlash , strukturaning chidamliligi va xavfsizligini oshirish, shuningdek, xizmat muddatini uzaytirish mumkin. Ko'pgina an'anaviy usullar mavjud: epoksi yoki lateks biriktiruvchi moddalar bilan yopishtirish, tikuv, qoplama va grouting kabi yoriqlarni tuzatish uchun ishlatilgan. Biroq, ular qimmat, estetik ko'rinishni pasaytiradi, mehnatni talab qiladi va atrof-muhitga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, sement sanoati karbonat angidridning (CO<sub>2</sub>) emissiyasini (global CO<sub>2</sub> emissiyasining taxminan 8%) va kimyoda ishtirot etadigan kalsiy karbonatning parchalanishi reaktsiyasi va qazib olinadigan yoqilg'ining yonishi, parchalanish uchun zarur bo'lgan yuqori haroratni (~ 1000 ° C) olish uchun natijasida havo ifloslanishiga ham sabab bo'ladi. Bundan tashqari, akril, polivinilatsetat va butadien -stirol kabi kimyoviy bog'lovchi materiallar mavjud va ularning toksikligi tufayli sog'liq muammolari yuzaga kelish xavfi yuqori. Shunday qilib, o'z-o'zini davolash kontseptsiyasidan foydalangan holda ekologik toza tozalash usuli juda orzu qilingan hisoblanadi. O'z-o'zidan tiklanadigan beton - bu betonning o'zining kichik yoriqlarini mustaqil ravishda tuzatish qobiliyati va qurilish muhandisligida bu tadqiqotga yaqinda qiziqish paydo bo'ldi. O'z-o'zidan tiklanadigan beton texnologiyasi kontseptsiyasi uchun bir nechta jarayonlar taklif etiladi.1) tabiiy, 2) kimyoviy , 3) biologik jarayonlar sifatida guruhlanadi . Biroq, biologik o'z-o'zini davolash betonning ekologik toza va iqtisodiy yangi texnologiya sifatida qaraladi, turli xil imkoniyatlarga ega: og'ir metallar va radionuklidlarni olib tashlash kabi muhandislikda , CO<sub>2</sub> sekvestr , mikrobial neftni qayta tiklashni kuchaytiradi va qurilish materiallarini tiklash, hamda ularning asosiy tarkibini tuproq, ohaktosh va beton tashkil etadi. Mikrobial induktsiyalangan kaltsiy karbonat (CaCO<sub>3</sub>) yog'ingarchilikda ishqoriy mikroorganizmlar va yoriqlar orasidagi bo'shliqda bio-mineralizatsiya deb ham ataladigan ureolitik faollikni o'z ichiga oladi. Bio beton tayyorlashda bakterial spora, ozuqa moddalarini va kaltsiy ioni eritmasini betonga aralashtirish bilan boradi. Turli yog'ingarchilik jarayonlarida CaCO<sub>3</sub> kristallar yoriq yuzasiga yotqiziladi va keyin yoriq to'lguncha to'planadi. Betonning ishqoriy muhiti (pH 12-13) va yorilish vaqtini baholashning qiyinligi sabab ,

**Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities  
Hosted online from Plano, Texas, USA.**

**Date:** 1<sup>st</sup> May, 2023

**ISSN:** 2835-3196

**Website:** econferenceseries.com

Bacillus turlari kabi ishqorga chidamli bakteriyalar sporalari va vegetativ hujayralarni ishlatish foydaliroqdir. Tegishli bakterial sporalari va boshqa zarur vositalar (oziq moddalar va yog'ingarchilik prekursorlari) aralashtirish jarayonida betonga qo'shiladi. Betonning yorilishi paytida uning ichiga o'rnatilgan sporlar paydo bo'ladi hamda yoriq zonasida namlik va O<sub>2</sub> tomonidan faollashtiriladi, ular bilan yaxshilangan metabolizmga olib keladi. Biroq, bakteriyalarning beton tarkibiga bevosita qo'shilishi, dramatik mikroblarning metabolik faolligini sezilarli darajada pasaytiradi va shuning uchun uzoqroq vaqt davomida ekstremal sharoitlarda yashovchanlik uchun mikrokapsulyatsiya bakterialni kuchaytirish uchun zarurdir. Bunday yondashuvda bakteriya sporasi kapsulalanadi,

polimer yoki mikrokapsula kabi himoya tashuvchida beton, shu jumladan betonni tayyorlash jarayonida mexanik kuchlar ning yuqori pH va namlik cheklovlariga bardosh bera oladi.

Boshqa tomonidan, ular yoriqlar paydo bo'lganda osongina ochilishi kerak, shunda sporlar unib chiqadi va CaCO<sub>3</sub> yoriqlarni davolash uchun keyin cho'kadi. Amalda mikrokapsulyatsiya texnologiyalari asosan tibbiy davolanish, farmatsevtika uchun qo'llanilgan, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi o'g'itlarida ham keng foydalanilgan. Biroq, biz uchun bu texnologiya MICP uchun ishlatilishi mumkin. Betonda bakterial sporalarning betonda uzoq muddatli foydalanishda hayotiyligini va metabolik faolligini ta'minlash uchun juda muhim. Oldingi tadqiqotlar faqat yoriqlarni davolash samaradorligiga qaratilgan, shu bilan birga bakteriyalarning hayotiyligi saqlanib qolgani noma'lum. Ushbu tadqiqotning maqsadi uni saqlab qolish uchun mos mikrokapsulyatsiya usulini aniqlash muhim edi. Bacillus sphaericus bakterial sporalari o'z-o'zidan tiklanadigan betonga kiritilgan. Eksperimental ish bakterial sporalarni inkapsulatsiyalashning uchta texnikasi samaradorligini taqqoslashdan iborat edi. Bakterialarning hayotiyligini ohak tayyorlash jarayonidan keyin ularning ureaza faolligi bilan baholandi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki o'z-o'zidan tiklanadigan beton uchun eng mos mikrokapsulyatsiya texnikasini tanlashni amaliy ko'rib o'tamiz.

Materiallar va usullar Bakterial spora tayyorlash. Bacillus sphaericus dan ushbu tadqiqotda ishlatilgan va YU (Oziqlantiruvchi bulon 3 g / L, NaHCO<sub>2</sub>) muhitida o'stirilgan. (2,12 g/L va karbamid 10 g/L) da foydalanishdan oldin 121 °C da 15

daqiqa davomida avtoklavlangan. Madaniy holda 30 °C da 7 kun davomida 100 aylanish tezligida aralashtirish bilan inkubatsiya qilindi. Keyin vegetativ bakteriya hujayralari issiqlik ta'sirida spora hosil qilish uchun qo'zg'atildi hamda 80 °C da 10 daqiqa davomida suv hammomida zarba bilan ishlov berish va keyin darhol muzli suvda sovutilgan 5 min davomida. Sporalarning unib chiqishi YU muhitida 30 °C da 100 rpm da aralashtirish orqali kultivatsiya qilingan. Hujayralarning 90% dan ortig'i sporlar ekanligini tasdiqlandi. Keyin sporalar 4 °C da santrifuga yordamida yig'ib olindi. Ta'kidlanganidek, hosil yig'ib olingandan so'ng, spora suspenziyasi izotonik muhitni ta'minlash uchun NaCl-pepton buferi bilan yuvildi. Bu alohida stress yoki osmotik bosimga sezgir bo'lishi mumkin bo'lgan hujayralar yoki sporalarни tiklashga harakat qilishda muhim ahamiyatga ega. Issiqlik zarbasi bosqichi va spora o'sishi jarayonidan so'ng hujayralarning ko'pchiligi sporaga aylanishini ta'minlash uchun mikroskopik tekshiruv va endospora grammini bo'yash uchun baholandi. Sporlar soni ilgari solishtirilgan va bu keyin induksiya qadamlaridan biri bo'lgan. Yashil malaxit bo'yalishi, endosporlarning o'ziga xos dog'i sporulyatsiya sodir bo'ldi va buni aniq tasdiqladi. Yashil bo'shliq (spora) bo'lgan qizil tayoq shaklidagi bakteriya hujayralarining nisbati hujayraning terminal mintaqasida hujayralarning o'rtacha 90% spora shaklida mavjudligini ko'rsatdi. Bakterial sporalarning mikrokapsulyatsiyasi. Har bir mikrokapsulyatsiya texnikasida 2% spora 10 ni o'z ichiga olgan suspenziya 200 ml natriy alginat eritmasida 6 hujayra/ml ishlatilgan. Har birining tafsilotlari texnikasi quyidagicha taqdim etiladi: Ekstruziya texnikasi. Sporlar 200 ml 2% natriyda bir hil suspenziyaga to'xtatildi. Alginat eritmasi va peristaltik nasosning kuchini 120 aylanish tezligida siqib chiqaradigan silikon naychaga o'tkaziladi; 2% (w/v) CaCl ga erkin tushadigan tomchilar shaklida ekstruziya qilish uchun shprits ignasiga (diametri 6 mm) 2 eritma va qoldiriladi xona haroratida 30 daqiqa davomida qattiqlashtiring. Hosil bo'lgan qattiq kapsulalar steril distillangan suv bilan yuviladi, toza qog'ozda to'liq quruq bo'lgunga qadar quritiladi va keyin eksikatorda saqlanadi. Spray quritish texnikasi. Uchuvchi o'lchovli purkagichli quritgich (BUCHI™ B-290, Shveytsariya) ushbu tadqiqotda ishlatilgan. Kirish havosi puflagichdan o'tgandan keyin 105 °C ga qadar qizdirildi. Peristaltik nasos aralash sporani etkazib berdi va suyuq zanglamaydigan po'latdan atomizatorga 2% (h/v) natriy

alginat eritmasi. Chiqish-havo harorati ( $73^{\circ}\text{C}$ ) edozuqa eritmasining oqim tezligini va mos ravishda 10% va 100% aspiratsiya tezligini sozlash orqali nazorat qilinadi. Quritilgan kapsulalar siklon idishidan yig'ilib, keyin mahkam yopilgan shishada saqlanadi va eksikatororda saqlanadi.

Muzlatib quritish texnikasi. Sublimatsiyadan oldin 2% natriy alginat eritmasidagi spora suspenziyasi suyuq etanolda -  $46^{\circ}\text{C}$  da jen, so'ngra aralashtirilgan eritma muzlatilgan holda 24 soat davomida laboratoriya miqyosida muzlatilgan holda quritilgan. Quritgich (Christ Alpha 2-4/LD Plus, Germaniya) kondensator harorati  $0^{\circ}\text{C}$  dan past va kamera bosimi 0,05 mbar (5 Pa). Plitalar shaklida quritilgan mahsulotlar mayda bo'laklarga aylantirilib, quritgichda saqlanadi.

## Natijalar

Kapsulalarning morfologiyasi. Ekstrudirovka qilingan kapsulalar deyarli sharsimon shaklga ega edi, lekin yuzasi qo'pol va bir nechta ajinlar bor edi. Ularning o'lchamlari diametri 600-800 mm ni tashkil qiladi. Spray quritilgan kapsulalar (3b-rasm) kukunga o'xshash bo'lib, diametri 1-10 mkm orasida o'zgarib turadi va ularning aksariyati kapsulalar chuqurchaga ega silliq sharsimon shaklda edi. Boshqa tomondan, muzlatilgan quritilgan kapsulalar shakli va morfologiyasi tartibsiz edi, shuning uchun aniq o'lchamni aniqlab bo'lmaydi. Biroq, varaq shakli, ular bo'ylab taqsimlangan ko'p bo'shliqlar bilan iskala ko'piga o'xshardi. ning SEM tasviri muzlatilgan quritilgan kapsulalar sporalarning natriy alginat qoplami ichida bo'rtib chiqqanligini ko'rsatdi, ya'ni bu sporlar, ehtimol, muvaffaqiyatli tuzoqqa tushgan. Bundan tashqari, spora yashovchanligi testi orqali bilvosita tekshirish. Mustahkamlangan va sporlar himoyalangan va muvaffaqiyatli inkapsullangan bo'lishini ta'minlagan. Barcha zarralar bo'rtib ketganligi sababli, yo'q zarrachalar faqat qoplama materiallaridan iborat ekanligi kuzatildi. Mikrokapsullangan bakteriya sporalarining inkapsulyatsiya hosildorligi. Ushbu tadqiqotda inkapsulyatsiya kapsulalangan sporalarning hosildorligi (EY) standart plastinka hisoblash usuli bilan baholandi, bu har bir koloniya bitta hujayradan (yoki sporadan) kelib chiqadi va uni koloniya hosil qiluvchi birliklar (CFU) / ml sifatida qayd etadi. Standart natijalari plastinka soni va inkapsulyatsiya rentabelligi (EY) o'lchovlari tasvirlangan. Bakteriya sporalari bo'yicha mikrokapsulyatsiya

jarayoni va ularning hayotiyligini saqlash darajasi. Soni miqdor kapsulyatsiyadan so'ng yashovchan bakteriya sporalari kapsulyatsiyadan oldingiga qaraganda kattaroqdir, chunki bakterial kapsullangandan so'ng hujayralar- sporalar suspenziyada bir tekis taqsimlangan (kapsulyatsiyadan oldin kamroq to'plangan) haq tayinlanadi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, kapsulla jarayoni bakteriya sporalarining hayotiyligini pasaytirgan. Muzlatib quritilgan sporalar eng yuqori EY ni beradi (100%), ekstrude qilingan va buzadigan amallar bilan quritilgan sporalarning EYLARI esa 93,8% ni tashkil qiladi. Yoriqni davolash jarayonining borishi ko'rsatilgan har birida olingan yoriq maydonining tasvirlari bilan kuzatildi vaqt oralig'ida. Tasvirlardagi boshlang'ich va oxirgi yoriq maydonining shifo nisbati qayta ishlashda tasvir bilan aniqlandi. Yoriq joylariga misollar vaqt o'tishi bilan asta-sekin davolanadi. Mikrokapsullangan bakteriya sporalari bo'limgan ohak namunasining yoriq maydoni 72,7% shifo koeffitsientini berdi, bu kapsullangan bakteriya sporalari bilan solishtirganda (95,4%) kamroq edi. Shunday qilib, bakterial sporlar bilan qoplangan. Muzlatib quritish orqali natriy alginat biokimyoviy faolligi tufayli yoriqlarni davolash samaradorligini oshirishi mumkin. Beton texnologiyasida qo'llash uchun MICP sporalari uchun mikrokapsulyatsiya usuli sifatida foydalanish mumkin.

### **Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Musurmonov Abror Alisherovich , Choriyev Jahongir Olimjon o'g'li, & Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi. (2023). THE EFFECT OF FOOD STRUCTURE ON MICROBIAL ACTIVITY. IQRO JURNALI, 2(1), 565–572. Retrieved from <https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/364>
- 2.S.P. Shah, Extent of healing of cracked normal strength concrete, J. Mater. Civ. Eng., 12 (1): 92–96. Balazs, A.C. (2007). Modeling self-healing materials, Mater. Today., 10: 18–23. Bang, S.S., J.K. Galinat and V. Ramakrishnan (2001), Calcite precipitation induced by polyurethane- immobilized Bacillus pasteurii. Enzyme and Microbial Technology, 28(4-5): 404-409.
3. Alisherovich, M. A., & Olimjon o'g'li, C. J. (2023). FUTURE BUILDING MATERIAL: BIO CONCRETE SELF-HEALTHING. Journal of Universal Science Research, 1(4), 6-15.
4. Musurmonov Abror Alisherovich, Choriyev Jahongir Olimjon o'g'li, Sherpo'latova Shohsanam Panji qizi, & Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi.

- (2023). PROBLEMS AND PROSPECTS FOR GROWING TOMATOES IN DIFFERENT SALT . World Scientific Research Journal, 13(1), 27–34. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2570>
- 5.Rodriguez-Navarro, C., Rodriguez-Gallego, M., Ben Chekroun, K., Gonzalez-Munoz, M.T. 2003. Conservation of ornamental stone by *Myxococcus xanthus*-induced carbonate biomineralization. *Appl. Environm. Microbiol.* 69(4): 2182-2193.
6. Musurmonov Abror Alisherovich, Choriyev Jahongir Olimjon o'g'li, & To'xtayeva Surayyo Sobir qizi. (2022). KOMPLEX EVALUATION OF DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS IN THE CULTIVATION OF VEGETABLES ON DIFFERENT FIELD SOILS. European Journal of Agricultural and Rural Education, 3(3), 22-25. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/ejare/article/view/1996>
- 7.Sagripanti, J.L. & Bonifacino, A. 1996. Comparative sporicidal effects of liquid chemical agents. *Appl. Environm. Microbiol.* 62(2):545-551.
8. Alisherovich, M. A., & Ogli, C. J. O. (2023). GIDROMORF TUPROQLARNING O'ZLASHTIRISHDA MOYLI O'SIMLIKLARNI YETISHTIRISHNING AHAMIYATI. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(6), 9-12.
- 9.Musurmonov, AA, Absalomova, KA, Temirova, MT, & Rahmatov, AH (2021). LİMONNING TIBBIY VA IQTISODIYOT FOYDALARI. Iqtisodiyot va jamiyat , (5-1), 341-344.
- 10.Alisherovich, M. A., & Olimjon o'g'li, C. J. (2023). IN THE DEVELOPMENT OF HYDROMORPHIC SOILS THE IMPORTANCE OF GROWING OILY PLANTS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 17(3), 134-137.
- 11.Barton, L.L. and D.E. Northup (2011). Microbes at Work in Nature: Biomineralization and Microbial Weathering, in *Microbial Ecology*. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, NJ, USA. p. 299-326.
12. Baumann, P., M. A. Clark, L. Baumann and A. H. Broadwell (1991). *Bacillus sphaericus* as a Mosquito Pathogen:Properties of the Organism and Its Toxins. *Microbiological Reviews*, 55: 425-436.